



様式第4 (第2条関係)

29産総常窯第1-38号

# 成 績 書

依頼者	住所	岐阜県郡上市和良町法師丸蒲田628-2
	氏名 <small>(名称及び代表者氏名)</small>	株式会社イングス 代表取締役 清水 晃

依頼事項	滑り抵抗試験
------	--------

試料	品名	クリスタルウッド 防滑仕様	数量	1種類

成績 (結果)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="5">結果</th> <th>試験方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">滑り抵抗値 (BPN)</td> <td>1回目</td> <td>2回目</td> <td>3回目</td> <td>4回目</td> <td>5回目</td> <td rowspan="2">ASTM E303-83 表面温度: 22℃</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>50</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table>						項目	結果					試験方法	滑り抵抗値 (BPN)	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	ASTM E303-83 表面温度: 22℃	50	50	49	49	49
	項目	結果					試験方法																		
	滑り抵抗値 (BPN)	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	ASTM E303-83 表面温度: 22℃																		
50		50	49	49	49																				
以下余白																									

受付施設	常滑窯業技術センター
------	------------

試料の成績 (結果) は上記のとおりです。

平成 29年 7 月 31 日

あいち産業科学技術総合センター 所長 加藤 和 美



(注) 試料品名は依頼者の申し出のとおり記載しています。